K-FLEX® ST FRIGO



K-FLEX® ST FRIGO

- Elastomerická izolace pro specialisty na nízké teploty
- Praktické balení
- Snadná aplikace
- Špičková účinnost
- Vhodné pro OEM aplikace

Site

TECHNICKÁ DATA



K-FLEX® ST FRIGO ⇦TECHNICKÁ DATA		
Vlastnosti	Hodnota	Testovací metoda
Teplotní rozsah	od -40°C do +110°C	EN 14706 EN 14707
Tepelná vodivost λ W/(m•K)	Tloušťka ≤ 25mm -20°C= 0,031 0°C= 0,033 +20°C= 0,035 +40°C= 0,037	EN ISO 8497
Prevence koroze	pHneutral (7)	EN 13468
Soucinitel difuzního odporu vodní páry μ	≥ 10000	EN 12086
Reakce na oheň	Euroclass B_L-s3, d0	EN 13501-1
Ekologické údaje	BezCFCs a HCFCs	

K-FLEX® si vyhrazuje právo změnit údaje a technické požadavky bez předchozího upozornění.

FUNKČNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ CHLAZENÍ



K-FLEX® ST FRIGO Izolace

OBECNÉ INFORMACE



Revoluční a jedinečné balení přináší praktické i ekonomické výhody při použití i distribuci.

Snadná manipulace: Otvor ve víku krabice umožňuje snadné odvíjení izolace, zatímco zbývající materiál zůstává neporušený a na svém místě.

Přesné řezání: Pravítko vytištěné na hraně krabice usnadňuje přesné měření a řezání požadovaného množství izolace. Méně odpadu a nižší spotřeba lepidla a pásky.

Snadná přeprava: Na vyžádání lze K-FLEX® ST FRIGO dodat také v průmyslových kartonech o rozměrech 800 × 800 × 400 mm.

K-FLEX® ST FRIGO ⇦SORTIMENT				
		Tloušťka		Průměry
K-FLEX® ST FRIGO Carton 500x500x200		6-9-13 mm		od 6 do 28 mm
K-FLEX® ST FRIGO Carton 800x800x400		6-9 mm		od 6 do 28 mm
	K-FLEX® ST FRIGO Ø trubky palce/mm	6 mm m/Karton	9 mm m/Karton	13 mm m/Karton
	1/4” 6	50	40	26
	5/16” 8	48	37	26
	3/8” 10	46	34	23
	1/2” 12	40	31	18
	5/8” 15	38	27	17
	3/4” 18	30	23	15
	7/8” 22	23	19	14
	1 1/8” 28	20	14	10